

## **Reinigungsanleitung**

### *für Granit-Böden*

Granit-Böden können im normalen Wischverfahren, maschinell und im Hochdruckverfahren gereinigt werden. Bei Maschineneinsatz jedoch nur mit Bürsten arbeiten, keinesfalls mit Pads-Scheiben.

Reinigung nur mit nicht schichtbildenden Flüssigreinigern, in denen keine Seifen und wachshaltige Tenside enthalten sind.

Flüssigreiniger verwenden, keine Scheuermittel, bei groben Verschmutzungen Grundreiniger verwenden.

Tägliche Reinigung mit der Verschmutzung angepassten Reinigern (Alkoholreiniger, Neutralreiniger, Kalkreiniger, Fettlöser usw.)

Als Reinigungsmittel für Granit-Böden, empfehlen wir Rutsch-Stop Alltagsreiniger R01 oder Wartungs- und Reinigungsflüssigkeit R02.

Rutschhemmung Natursteinbeläge mit der Oberflächenbearbeitung Schliff C 120 sind grundsätzlich als ausreichend rutschhemmend anzusehen und entsprechen den Anforderungen R9 in vollem Umfang. Bodenbeläge mit Feinschliff respektive Politur erfüllen die Anforderungskriterien nicht und sind somit ohne zusätzliche Maßnahmen für den Einbau in den entsprechenden Bereichen nicht geeignet. Einige Gesteine erbringen auch bei Schliff C 220 die vorgenannten Anforderungen. Dies ist jedoch im Einzelfall nachzuweisen.

In der Praxis wird im allgemeinen die Gleitreibwertbestimmung mit elektronischen Messgeräten auf ebener Fläche angewandt. Diese Verfahren werden bei den Berufsgenossenschaften als mögliche Ergänzung diskutiert, sind aber noch nicht offiziell anerkannt. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten empfiehlt der Bundesverband für Trittsicherheit bis zur offiziellen Festlegung durch die Berufsgenossenschaften Gleitreibzahlen als Untergrenze. Zur Bestimmung sollte ein elektronisches Messgerät (z.B. FSC 2000) eingesetzt werden. Berücksichtigt wird nur der nassbelastete (weil gefährlichere) Bodenbereich.

WICHTIG! Auch eine falsche Reinigung kann den Reibgleitwert beeinflussen.

Eine wie oben erwähnte Messung kann von uns zum Preis von Pauschal € 80,00 durchgeführt werden.

Aachener Bank eG  
IBAN: DE34390601803105588010  
BIC: GENODED1AAC

Amts. Aachen, HRA8671  
Steuernummer: 202/5739/1277  
USt-ID-Nr: DE301280472

Hermann-Hollerith-Strasse.6  
52499 Baesweiler  
Tel.: 02401-89 69 84  
Fax.: 02401-89 69 86

Geschäftsführer:  
CPV-NSTK GmbH  
Kommanditisten:  
Patrick Wählen  
Alexander Dukardt